


化学名称

氢基封端的聚苯基-(二甲基硅氧基)硅氧烷

结构式



产品介绍

SiSiB® HF2078是氢封端的T型苯基聚硅氧烷，分子量范围550~3000。

典型物化

CAS 号	68952-30-7
外观	无色透明液体
活性成分	100%
比重 _{25℃}	1.00-1.01
折光率 _{25℃}	1.46-1.52
氢含量	0.35-0.75%

产品应用

SiSiB® HF2078与甲基硅油、液体硅橡胶、苯基硅橡胶、苯基硅树脂有良好的相溶性，可



SISIB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





SiSiB[®] HF2078 硅油

- 2 -

以用作加成型硅橡胶、苯基硅橡胶、苯基硅树脂的交联剂。

包装和储存

本品标准包装为 5Kg, 25Kg 桶, 和 200Kg 铁桶。

25° C 或以下储存于原始未开封容器中, 本品自生产之日起保质期为一年, 过期产品经化验合格后方可使用。

声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验, 我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利, 恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前, 应先进行小型试验, 以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证, 是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证, 您所能获得的唯一补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明, 不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SISIB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

